

Борта и надстройки- однокомпанентная схема нанесения прозрачного лакового покрытия

к-во слоев	Продукт	кисть/валик		краскопульт		время следующего слоя, ч	расход м2/л	толщина сух. покрытия, микр
		% растворителя	растворитель	% растворителя	растворитель			
1	Poliglass	50-100%	205	50-100%	203	8-10	10	20
1	Poliglass (or)	20-30%	205	20-30%	203	8-10	10	20
	Poliglass gel	10-15%	205	10-20%	203	8-10	8	60
8-10	Топкапi UV (or)	10-15%	107/109	10-20%	900	24	12-14	40
	Starwind UV	10-15%	107/109	10-20%	900	24-48	12-13	40